

Opis

Miękka pianka poliuretanowa o otwartych porach z impregnatem polimerowym.

Pokrycie

TP610 jest dostarczana w stanie wstępnie ściśniętym, z jednostronnym paskiem samoprzylepnym, w rolce w kolorze antracytowym lub szarym.

Opakowane

Głębokość spoiny / szerokość	Długość rolki	Zawartość
mm	m	rolki
10/1-2	12,50	11
15/1-2	12,50	7
10/2-4	10,00	11
15/2-4	10,00	7
12/3-6	8,00	9
15/3-6	8,00	7
15/4-10	5,60	7
20/4-10	5,60	5
15/5-12	4,30	7
20/5-12	4,30	5
20/7-16	3,30	5
20/9-20	2,60	5

* Ruchy elementów budynku i termicznie uwarunkowane zmiany długości należy dodatkowo dodać do istniejącej szerokości szczeliny. Tolerancja wymiarów wg DIN 7715 P3.

Techniczna karta produktu

Właściwości
Klasa materiału budowlanego
Dyfuzja pary wodnej, wart. Sd
Odporność termiczna
Przepuszczalność spoin
Odporność na czynniki atmosferyczne
Klasyfikacja wg.
Szczelność na intensywny deszcz
Możliwość stosowania razem z tradycyjnymi materiałami budowlanymi
Okres przechowywania
Temperatura przechowywania



TP610

illmond Eco



Taśma TP610 służy do zewnętrznego uszczelniania spoin przed oddziaływaniem intensywnego deszczu w budownictwie naziemnym. Taśma TP610 jest wykorzystywana przy montażu okien. Używana zwykle jako uszczelnienie warstwy zewnętrznej spoiny w przypadku węgaraka. Należy do systemu ciepłego montażu illbruck i3. Taśma jest odporna na czynniki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV.

Zalety

- Uszczelnienie odporne na działanie intensywnego deszczu
- BG1
- Umożliwia dyfuzję pary wodnej
- Montaż z gwarancją funkcjonalności w systemie illbruck i3

Przygotowanie

- Do montażu potrzebne są: taśma miernicza, szpachelka, nożyczki, noż i ewentualnie drewniane kliny. W temperaturze otoczenia powyżej 20°C taśmę należy przechowywać na budowie w chłodnym miejscu. W temperaturze otoczenia poniżej 8°C taśmę należy przechowywać na budowie najlepiej w temperaturze pokojowej. Wysoka temperatura przyspiesza rozprężanie się taśmy, a niska temperatura ma działanie odwrotne.
- Oczyszczyć powierzchnię otworu okiennego z większych zanieczyszczeń i resztek zaprawy.
- W strefie uszczelnienia spoiny między cegłami należy wyrównać zaprawą. Oczyszczyć boki ościeżnicy.

Przetwarzanie

- Rozmiar spoiny należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami RAL dotyczącymi montażu oraz ogólnymi wytycznymi technicznymi. Wymiar taśmy dobrać zgodnie z tabelą.
- Odciąć początki i końce. Przy ucinaniu taśmy dodać co najmniej 2 cm/m. Montaż w spoinach pionowych zacząć od dołu. Końcówki taśmy łączyć na styk. Taśmę należy przykleić do odpowiedniego podłoża. Ścianki boczne szczeliny powinny być równoległe (maks. odchyłka 3°) Z przyczyn technicznych taśmę należy montować min. 2 mm od przedniej krawędzi ścianki bocznej spoiny do wewnątrz.
- Taśmy TP610 nie prowadzić po narożu ościeżnicy, tylko połączyć ją na styk (ilustracja 1+3).



Rysunek 1: Sposób wyłożenia taśmą naroży okna.



Rysunek 2: Sposób połączenia dwóch końców taśmy.

Dodatkowa uwaga

Napoczęte rolki przechowywane w otwartych kartonach należy obciążyć, aby zapobiec bocznemu podnoszeniu się (teleskopowaniu) rolek. Taśmę można zatynkować lub zamalować. Należy przetestować możliwość łączenia powłoki z farbami i materiałami uszczelniającymi. Taśma nie może stykać się z chemikaliami zawierającymi rozpuszczalniki i mającymi działanie agresywne - również podczas czyszczenia.

Srodki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com

Certyfikaty



Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępni w każdej chwili fachową pomoc techniczną.

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wplywu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.tremcoillbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kottątajowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T:+48 12 665 33 08
F:+48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com